

Voorbeeld CE-markering

CE		
01234		
Een bedrijf BV, Postbus 21, B-1050		
06		
01234-CPD-00234		
NEN-EN 13108-1		
Asfaltbeton voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden		
AC 16 surf 70/100		
Europese asfaltfabriek		
S24		
Algemene eisen + functionele eisen		
Holle ruimte *		
— maximum		V_{\max} 5 (4,8)
— minimum		V_{\min} 4,5 (4,8)
Watergevoeligheid *		$ITSR_{80}$ (82%)
Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden*		NPD
Reactie bij brand		NPD
Temperatuur van het mengsel		140 °C– 180 °C
Korrelverdeling (door) zeef		
	22,4 mm	100%
	16 mm	95%
	11,2 mm	88%
	5,6 mm	62%
	2 mm	40%
	0,500 mm	33%
	0,250 mm	22%
	0,063 mm	5,8%
Bindmiddelgehalte		B_{\min} 6,0 (6,0%)
Stijfheid		
	— maximum	S_{\max} 7 000 (6.500 MPa)
	—minimum	S_{\min} 5.500 (6.500 MPa)
Weerstand tegen permanente vervorming		$f_{\max 0,4}$ (0,3 $\mu\text{m}/\text{m}/\text{n}$)
Weerstand tegen vermoeiing		ϵ_{6-70} (74 $\mu\text{m}/\text{m}$)
* Vermelde onderzoekscondities gekozen in overeenstemming met EN 13108-20		